

ТИП КЛЕЯ

Клей-расплав на основе ЭВА-сополимеров для наклеивания кромки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кромочный материал: шпон, меламин, полиэфир, ХПЛ, ПВХ, АБС, ПП.

СВОЙСТВА

- Очень чистое нанесение
- Применим на высокоскоростных линиях
- Хорошая адгезия

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура	160 – 190 °С
Температура в помещении и рабочих материалов	> 15 °С
Влажность древесины	8 – 10%
Скорость передвижений при склеивании изделий	6 – 15 м/мин
Давление прессования	3 – 5 кг/с м ²
Расход клея	180–220 г/м ²

УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Минимальный срок хранения в сухом и прохладно месте (10–25 °С) в закрытой оригинальной упаковке – 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.

МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).



РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины около 8–10%. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °С.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Гранулы
Цвет	Натуральный
Основа	ЭВА-сополимер
Индекс плавления	220 – 240 г/10 мин (200 °С)
Вязкость	40000 ± 5000 мПа/с (200 °С)
Плотность	1,45 ± 0,05 г/см ³
Точка размягчения	95 – 100 °С
Прочность на растяжение	8,1 МПа
Термоустойчивость	85 °С

Информация носит рекомендательный характер. Подходящие условия определяются в соответствии с вашими условиями труда. На основании этой информации производитель не несет никакой ответственности за косвенный или случайный ущерб любого рода.