

ТИП КЛЕЯ

Реактивный полиуретановый клей-расплав.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В основном используется для ламинирования ПВХ-пленки, деревянного шпона и других декоративных пленок на дерево, алюминий и аналогичные профили.

СВОЙСТВА

- Высокая начальная адгезия;
- Отличная стабильность формы;
- После полного отверждения устойчивость к низким и высоким температурам от -40°C до 120°C ;
- Подходит для ламинирования на дерево, алюминий и другие профили.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	около 1,12 г/см ³
Внешний вид	Твердое вещество при комнатной температуре. Полупрозрачная вязкая жидкость в расплавленном виде.
Содержание твердого вещества	100%
Вязкость	40000 $\pm$ 3000 мПа·с (130 $^{\circ}\text{C}$)
Температура плавления	145 – 155 $^{\circ}\text{C}$
Время открытой выдержки	30 – 60 с (в зависимости от температуры окружающей среды)
Скорость отверждения под воздействием влаги	24 – 72 ч (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды)
Устойчивость к температуре окружающей среды после отверждения	-40 – 120 $^{\circ}\text{C}$



ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В сухом помещении при комнатной температуре неоткрытый продукт сохраняет свои свойства в течение шести месяцев. Хранить вдали от прямых солнечных лучей, дождя, высоких температур и открытого огня. Во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ избегайте ударов и сильных нагрузок, чтобы предотвратить повреждение или деформацию упаковки, что может ухудшить эксплуатационные характеристики продукта.

УПАКОВКА

Упаковывается в стальные бочки по 20 кг и 200 кг, каждая из которых имеет внутреннюю алюминиевую фольгу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Клей наносится в основном скребком; рекомендуемая температура плавления составляет 145 – 155 $^{\circ}\text{C}$, при этом скребок должен иметь температуру 120 – 130 $^{\circ}\text{C}$. В зависимости от поверхности основания нанесите 20 – 60 г/м² клея. Для обеспечения оптимальной прочности сцепления поддерживайте температуру основания в диапазоне 25 – 40 $^{\circ}\text{C}$ для обеспечения оптимальной прочности сцепления. В качестве влаго-

термоплавкий клей с перекрестной сшиваемостью, в холодных зимних условиях с низкой влажностью рекомендуется использовать оборудование для увлажнения, чтобы обеспечить достаточную влажность при отверждении. После плавления используйте клей за один раз — повторный нагрев может негативно повлиять на его рабочие характеристики.

ОЧИСТКА

Очистите узел нанесения покрытия с помощью поставляемого твердого гранулированного чистящего средства. Для контура термоплавкого клея с прижимной пластиной используйте соответствующий синий очищающий гель. Пропустите синий гель через систему, пока он полностью не вытеснит белый клей — это означает, что цикл очистки завершен. Перед возобновлением нормальной работы продолжайте промывку, пока весь синий гель не будет удален из машины.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Нагретый продукт может вызвать ожоги; при работе с ним всегда надевайте защитные перчатки. Этот продукт содержит изоцианаты, избегайте контакта с кожей и глазами. Не вдыхайте пары в течение длительного времени или повторно. Вредно при проглатывании, не глотайте. При попадании в глаза промывайте их водой в течение 15 минут и обратитесь к врачу. При попадании на кожу промойте пораженный участок водой с мылом. При появлении аллергических реакций или кожной сыпи обратитесь к врачу. При вдыхании немедленно выйдите на свежий воздух и проветрите помещение.