

ТИП КЛЕЯ

Ненаполненный клей-расплав для окутывания на основе полиолефина.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окутывания профильных реек из массива древесины, МДФ, ДВП бумажными плёнками, пропитанными смолами, CPL, пленками на основе полипропилена (Alkorcell), термопластичными пленками.

СВОЙСТВА

- Высокое качество начальной адгезии
- Высокая термостойкость
- Низкая вязкость
- Высокая гибкость при низких температурах

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура	170 – 210°C
Влажность склеиваемых элементов	8 – 10%
Температура в плавильном бочке	160 – 210°C
Температура на клеенаносящем валике	180 – 220°C
Термоустойчивость	110 – 130°C
Расход	40-120г/м2
Скорость подачи	15 – 50 м/мин

УПАКОВКА

Многослойные бумажные мешки весом 25 кг.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15–25°C) в закрытой оригинальной упаковке – 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед работой с продуктом важно ознакомиться с листом безопасности.

МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).



РЕКОМЕНДАЦИИ

Заготовки должны быть очищены от пыли. Поверхность заготовки должна иметь комнатную температуру, оптимальный диапазон влажности древесины должен быть около 8-10%. Температура воздуха не должна находиться ниже 18°C, иначе возможно слабое склеивание. Температуры бака плавления и устройства для нанесения должны быть проверены. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а высокие температуры вызывают разложение, при длительных перерывах в работе температуру клея необходимо снизить до 130°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Гранулы
Цвет	Желтый прозрачный
Основа	Полиолефин
Вязкость	11000 мПа/с (200°C)
Плотность	0.93 +/- 0,05 г/см3
Точка размягчения	155 – 160°C