

ТИП КЛЕЯ

Малонаполненный клей-расплав на основе ЭВА-сополимеров для производства матрасных блоков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для склеивания пеноматериалов и обивочных материалов при изготовлении матрасов, мягкой мебели и в автомобильной промышленности, а также для склеивания уложенных в мешочки независимых между собой пружин при производстве матрасных блоков и прочих конструкционных изделий.

СВОЙСТВА

- Низковязкий
- Высокая сила сцепления
- Незначительный запах

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура	160 – 180°C
Температура в помещении и рабочих материалов	> 10°C
Время схватывания	Короткое
Время открытой выдержки	Короткое среднее
Влажность склеиваемых элементов	8 – 10%
Способ нанесения	Валок, форсунка
Давление прессования	3 – 5кг/см ²

УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Минимальный срок хранения в сухом и прохладно месте (10–25°C) в закрытой оригинальной упаковке – 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.

МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).



РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуем регулярно проверять температуру в системе нанесения. Материал должен быть очищен от пыли. Наладка линии производится согласно инструкциям производителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Гранулы
Цвет	Белый
Основа	ЭВА-сополимер
Индекс плавления	270 – 290 г
Вязкость	4500 мПа/с (160 °C)
Плотность	1,05 ± 0,05 г/см ³
Точка размягчения	85 – 90°C
Прочность на растяжение	6,66 МПа
Термоустойчивость	85°C