

ТИП КЛЕЯ

Ненаполненный клей-расплав для окутывания на основе ЭВА.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в мебельной промышленности для окутывания профильных изделий пленками ПВХ, бумаги, шпона. Облицовывания профилей из ДСП, МДФ, массивной древесины.

СВОЙСТВА

- Высокое качество начальной адгезии
- Высокая термостойкость
- Низкая вязкость
- Высокая гибкость при низких температурах

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура При окутывании ПВХ-пленками (рекомендуемая)	170 – 190 °C
Рабочая температура При окутывании бумажными пленками, шпоном (теплое/холодное время года)	160 – 180 °C/170 – 200 °C
Влажность склеиваемых элементов	8-10 %

УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15–25°C) в закрытой оригинальной упаковке – 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея.

МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).



РЕКОМЕНДАЦИИ

Заготовки должны быть очищены от пыли. Поверхность заготовки должна иметь комнатную температуру, оптимальный диапазон влажности древесины должен быть около 8 – 10%. Температура воздуха не должна находиться ниже 18°C, иначе возможно слабое склеивание. Температуры бака плавления и устройства для нанесения должны быть проверены. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а высокие температуры вызывают разложение, при длительных перерывах в работе температуру клея необходимо снизить до 130°.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Гранулы
Цвет	Желтый прозрачный
Основа	ЭВА-сополимер
Вязкость	6 000 +/- 500 мПа.с при 200 °C
Плотность	0,93 ± 0,05 г/см³
Точка размягчения	90 ± 3 °C